



ULZ DNP Innenfarbe

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Die ULZ Innenfarbe ist für alle Wohnbereiche ausgezeichnet geeignet. Die ULZ Innenfarbe ist frei von Lösungsmitteln und schafft eine angenehme Raumatmosphäre.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> - lösemittelfrei - abtönbar (Pastellfarbtöne) - wasserverdünnbar
Kenndaten nach ÖNORM EN 13300: (Prüfung ohne Verdünnung)	Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 5 Kontrastverhältnis (Deckvermögen): H ₁₀ -Klasse 2 (bei 5,5 m ² /l bzw. 3,2 m ² / kg) Glanzgrad: G3 matt Maximale Korngröße: S1 fein (≤ 100 µm)
Inhaltsstoffe:	Bindemittel (Venylacetatcopolymer), Füllstoffe (Carbonate), Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol, 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT) und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) (3:1).
Farbton:	weiss
Spezifikation:	Spez. Gewicht: ca. 1,74 g/cm ³ Viskosität: ca. 18.000 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: ca. 8,70
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Putze verschiedener Arten, Gipskarton, Rau- und Glasfasertapeten, Strukturtapeten, Altanstriche auf Dispersionsbasis, usw.
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einer Spachtel restlos entfernen. Risse und Löcher mit ULZ Spachtelmasse ausbessern (Wandspachtelmasse – gebrauchsfertig bzw. Innenspachtel - pulverform). Mit ULZ Tiefengrund lösungsmittelfrei (Empfehlung) vorstreichen.
Auftragsverfahren:	Streichen oder Rollen
Verdünnung:	Voranstrich mit max. mit 5-10% Wasser verdünnt verarbeiten. Deckanstrich unverdünnt – max. 5% Wasser satt auftragen.



Trockenzeit:	Nach ca. 4-8 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überstrichen werden.
Verarbeitung:	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
Ergiebigkeit:	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 3-3,5 m ² / l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.
Besondere Hinweise	
EUH208: Enthält Benzisothiazolinon, Reaktionsgemisch aus: Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen! EUH211: Achtung! Bei Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten.	
Sicherheitsratschläge	
Bei der Verwendung von Farben und Lacken sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 und/ oder bei Spritzverarbeitung Kombifilter A2/ P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!	
Reinigung der Werkzeuge	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
Entsorgung	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080120 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238	
<small>Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.</small>	
ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860	
Letzte Bearbeitung: Juni 2024	