



ULZ Grundierung für Mineral- und Kalkfarben

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Kombiniertes Grundier- und Verdünnungsmittel auf Basis Kaliwasserglas. Zum Verfestigen mineralischer Untergründe und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender Flächen sowie zum Verdünnen von Silikatfarben für den Innen- und Außenbereich.						
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> - lösemittelfrei - hohe Eindringtiefe bei optimaler Diffusionsfähigkeit - unverseifbar - alkaliresistent. 						
Inhaltsstoffe:	Kaliwasserglas, Acrylatdispersion, Wasser, Additive						
Farbton:	farblos						
Spezifikation:	<table border="0"> <tr> <td>Glanzgrad:</td> <td>o.A.</td> </tr> <tr> <td>Spez. Gewicht:</td> <td>ca. 1,05 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>pH-Wert:</td> <td>< 11,4</td> </tr> </table>	Glanzgrad:	o.A.	Spez. Gewicht:	ca. 1,05 g/cm ³	pH-Wert:	< 11,4
Glanzgrad:	o.A.						
Spez. Gewicht:	ca. 1,05 g/cm ³						
pH-Wert:	< 11,4						
Lagerung:	Ungeöffnet in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 24 Monate lagerfähig.						
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.						

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft bzw. starkem Wind verarbeiten
Geeignete Untergründe:	Mineralische Untergründe z.B. Kalk, Zement, Silikatputze, Kalksandsteinmauerwerk, Beton sowie alte, intakte Mineral und Silikatfarbenstriche.
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, griffig und trocken sein. Neuputze und Nachputzstellen müssen gut abgebunden sein. Alter fester Putz, an der Oberfläche sandender Putz und alle Mineral- und Silikatfarbenstriche durch kräftiges Abbürsten reinigen und entstauben. Nicht tragfähige Anstriche sowie Sinterhaut entfernen.
Auftragsverfahren:	Streichen
Verdünnung:	<p><u>Grundieren stark saugender Untergründe:</u> 1:1 mit Wasser gemischt auftragen.</p> <p><u>Grundieren schwach saugender Untergründe:</u> Mischung 1:1:1 aus ULZ Grundierung für Mineral- und Kalkfarben, Wasser und Silikatfarbe.</p>



Trockenzeit:	Nach ca. 12 - 24 Std. sind die Räume bei einer Raumtemperatur von 20°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit wieder nutzbar bzw. können überstrichen werden.
Verarbeitung:	Verarbeiten mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste (Naturborsten) satt und gleichmäßig auftragen, jedoch Glanzstellen und überschüssiges Material vermeiden. Nicht Spritzen, um Eindringvermögen nicht zu beeinträchtigen.
Ergiebigkeit:	Je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes 10 m ² / l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.

Wichtig

Umgebung der Anstrichflächen insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein und Metall sorgfältig abdecken. Farbspritzer. Sofort mit Wasser abwaschen und reinigen. Nachträgliche Reinigung ist irreversibel. Verdünntes Material begrenzt Lagerfähigkeit.

Sicherheitsratschläge

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbespritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt.
Für Kinder unerreikbaar aufbewahren!

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Kanister antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß AVV 08 01 20 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Letzte Bearbeitung: Juni 2024