


# ULZ Aussendispersion



## Produkt-Information

### Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	Die Aussendispersion ist eine weiße, matte, hochwetterbeständige, atmungsaktive, Airless spritzbare, hochwertige Außen- und Innenfarbe.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- lösemittelfrei</li><li>- wasserdampfdurchlässig</li><li>- spannungsarm</li><li>- schlagregenbeständig</li><li>- sehr leicht verarbeitbar</li></ul>
<b>Kenndaten nach EN 13300:</b>	Nassabriebklasse 2 Deckkraftklasse 3 ( $\geq 98,0\%$ ), bei einer Ergiebigkeit von $6 \text{ m}^2/\text{l}$ Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein ( $< 100 \mu\text{m}$ ) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Bindemittel (Kunststoffdispersion), Pigmente (Titandioxid), Füllstoffe (Carbonate, Silikate), Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol. Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolinon-3-on (CIT) und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) (3:1).
<b>Farbton:</b>	weiß
<b>Spezifikation:</b>	Spez. Gewicht: ca. $1,52 \text{ g/cm}^3$ Viskosität: ca. 16.000 Spindel 6 10 RPM sofort pH-Wert: ca. 8,50
<b>Lagerung:</b>	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): $30 \text{ g/l}$ (2010). Dieses Produkt enthält maximal $1 \text{ g/l}$ VOC.

### Verarbeitungshinweise

<b>Verarbeitungsbedingungen:</b>	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter $+5^\circ\text{C}$ und über $+30^\circ\text{C}$ oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
<b>Geeignete Untergründe:</b>	eignet sich hervorragend zur Beschichtung von Mauerwerk (Kalksand- und Leichtbetonstein, Ziegel), Klinker, Naturstein, Beton, Putz (Gips-, Kalk- und Zementputz) Anwendungsbereiche sind sämtliche Fassaden und Innenwände.
<b>Untergrundvorbehandlung:</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Risse und Löcher mit einer Außenspachtel oder Riss- u. Füllspachtel ausbessern. Kreidende Oberflächen abwaschen oder abbürsten, saugende und sandende Untergründe mit einem ULZ Tiefengrund lösungsmittelfrei vorbehandeln. Neuputze mindestens drei Wochen trocknen lassen.

<b>Auftragsverfahren:</b>	Streichen, Rollen oder Airless-Spritzgerät
<b>Spritzen Airless:</b>	Spritzwinkel: 50°C Düse: 0,53 – 0,63 mm Druck: 150 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.
<b>Verdünnung:</b>	<b>Erstanstrich</b> mit max. mit 5-10% Wasser verdünnt verarbeiten. <b>Deckanstrich</b> unverdünnt bzw. max. 5% Wasser.
<b>Trockenzeit:</b>	Nach ca. 6-8 Std. können die Wände nochmals überstrichen werden.
<b>Verarbeitung:</b>	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
<b>Ergiebigkeit:</b>	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 6 m <sup>2</sup> / l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.
<b>Besondere Hinweise</b>	
EUH208: Enthält: Reaktionsgemisch aus, Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon (3:1). <b>Kann allergische Reaktionen hervorrufen!</b>	
<b>Sicherheitsratschläge</b>	
Bei der Verwendung von Farben und Lacken sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und rauchen, während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 und/ oder bei Spritzverarbeitung Kombifilter A2/ P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. <b>FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!</b>	
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
<b>Entsorgung</b>	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 55510 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238	
<small>Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.</small>	
ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860	
Letzte Bearbeitung: Juli 2024	